



Silber 470 X HC (silber mittel)

Sonnenschutzfolien Außen

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		29,0%	<div style="width: 29%;"></div>	
	reflexion		46,0%	<div style="width: 46%;"></div>	
	absorption		25,0%	<div style="width: 25%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	41,0%	<div style="width: 41%;"></div>	
		Außen	41,0%	<div style="width: 41%;"></div>	
	durchlässigkeit		32,0%	<div style="width: 32%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit			1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			69,0%	<div style="width: 69%;"></div>	
Reduzierung der Blendung			68,0%	<div style="width: 68%;"></div>	
G Wert			0,31		
Emissionsgrad			0,70		
Micron	69	Klebstoff	PS		
Garantie		7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Mittlere Tönung
- Hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- Bestmögliche Garantiezeiten