



Silber 280X PHC (silber polycarbonat)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	13,0%	<div style="width: 13%;"></div>	
	reflexion	67,0%	<div style="width: 67%;"></div>	
	absorption	20,0%	<div style="width: 20%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	60,0%	<div style="width: 60%;"></div>
		Außen	62,0%	<div style="width: 62%;"></div>
	durchlässigkeit	16,0%	<div style="width: 16%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		85,0%	<div style="width: 85%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		84,0%	<div style="width: 84%;"></div>	
G Wert		0,18		
Emissionsgrad		0,73		
Micron	70	Klebstoff		PS
Garantie		3 Jahre horizontale Verlegung, 5 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Spezialfilm für Polycarbonatflächen
- Starke Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Hohe Blendungsreduzierung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen